

Karta techniczna

ROYAL SPECJAL – profesjonalny klej do wszystkich rodzajów tapet.



1 Opis produktu:

Klej Specjal jest wydajnym klejem do przyklejania wszystkich rodzajów tapet. Jego receptura pozwala w łatwy sposób przykleić tapety papierowe, winylowe, ciężkie tapety strukturalne oraz tapety z włókna szklanego.

2 Właściwości fizykochemiczne:

Ciężar nasypowy	500 - 600 g/l
Konsystencja	Gęsty roztwór
Skład	Skrobia, Metyloceluloza, sztuczna żywica
REACH	Brak organicznych substancji lotnych
pH	Zasadowe

3 Dane techniczne

Temperatura stosowania	powyżej 15°C
Wydajność	
200 g	Około 25 m ² w zależności od rodzaju tapety
500 g	Około 60 m ² w zależności od rodzaju podłoża
Temperatura przechowywania	5°C - 30°C
Kolor roztworu	Biały

4 Przygotowanie podłoża:

Podłoże staranie wyczyścić . Usunąć pozostałości starych tapet. Pęknięcia i dziury zaszpachlować. Chłonne podłoża należy zagruntować klejem (zgodnie z tabelą rozpuszczalności).

5 Przygotowanie roztworu:

Zawartość opakowania powoli wsypywać z jednoczesnym mieszaniem do odpowiedniej ilości wody (tabela rozpuszczalności). Roztwór kleju pozostawić na 3 min, po upływie tego czasu ponownie energicznie wymieszać. Klej jest gotowy do użycia.

6 Klejenie:

Klej staranie nakładamy na tapetę za pomocą szerokiego pędzla. Tapetę papierową z naniesionym klejem składamy na pół, klejem do środka. Następnie czekamy kilka minut do jednolitego nasiąknięcia tapety. Czas nasiąknięcia uzależniony jest od rodzaju oraz grubości tapety. Następnie

tapetę przyklejamy do ściany zwracając uwagę na fakturę i wzór. W przypadku tapet o podłożu flizelinowym, klej nakładamy na ścianę i przyklejamy suchy bryt. Tapetę dociskamy gumowym wałkiem. Nadmiar kleju oraz zabrudzenia wierzchniej warstwy tapety usuwamy za pomocą wilgotnej gąbki.

7 Opakowania:

Specjal Kleistert konfekcjonowany jest w opakowaniach 200 g.

8 Tabela rozpuszczalności:

200 g

Zastosowanie	Proporcje	Ilość wody	Wydajność
Gruntowanie	1:40	8 litrów	Okolo 70 m ²
Włókno szklane	1:20	4 litry	25 m ²
Klejenie tapety papierowe, akrylowe i tapety raufaser	1:25	5 litry	25 m ²
Tapety winylowe na podłożu papierowym i flizelinowym	1:20	4 litry	25 m ²

9 Pozostałe informacje

Podczas wykonywania prac należy stosować się do przepisów BHP oraz zasad sztuki budowlanej. Producent gwarantuje jakość wyrobu natomiast nie ma wpływu sposób i warunki wykorzystania kleju.